

■ キムタオルホワイト 6-6686-01～03

■ 耐薬品性

製 品 名		クルー	キムテックス	ケイドライ	キムワイブ・S 200/L 100	JKワイパー・ 100S/150S	キムタオルホワイト	キムタオル	ワックホース	キムワイブハンドタオル滅菌	クレシアハンドタオルソフトタイプ	クレシアハンドタオルハードタイプ
素 材		不	不	紙	紙	紙	紙	紙	紙/不	紙	紙	紙
薬 品	メタノール/エタノール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	四塩化炭素	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	IPA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ベンゼン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アセトン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	トリクレン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キシレン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロンソルブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホルマリン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クロロホルム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DMF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DMSO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	苛性ソーダ（20％）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	濃硝酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	濃塩酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	濃硫酸	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×

（不＝不織布ワイパー 紙＝紙ワイパー 紙/不＝紙・不織布複合ワイパー）
 ○＝使用可 ＝使用時要注意 ×＝使用不可

< 試験方法 >

- ・ 試料を各薬品中に24時間浸漬して取り出し、目視検査の後、強度重量を測定し、寸法の変化なども含めて総合的に判断する。